

Produktselektor			plusnatura zur schwimmenden Verlegung	plusnatura PRO zur vollflächigen Verklebung	veranatura	designatura	aquanatura	vinatura 0,55 mm Nutzschicht	vinatura 0,30 mm Nutzschicht	corknatura zur schwimmenden Verlegung	corknatura zur vollflächigen Verklebung
Abmessungen in mm			1225 x 190 x 7	1230 x 200 x 4	1220 x 185 x 10,5	1830 x 185 x 11,5 1220 x 185 x 10,5	1225 x 195 x 6	1220 x 185 x 10,5	1220 x 185 x 10,5	905 x 295 x 10,5	600 x 300 x 4
Garantie Wohnbereich / Nutzungsklasse			 lebenslang / Klasse 23	 25 Jahre / Klasse 23	 25 Jahre / Klasse 23	 20 Jahre / Klasse 23	 25 Jahre / Klasse 23	 25 Jahre / Klasse 23	 15 Jahre / Klasse 23	 10 Jahre / Klasse 23	 10 Jahre* / Klasse 23
Garantie Objektbereich / Nutzungsklasse			 10 Jahre / Klasse 33	 10 Jahre / Klasse 42	 10 Jahre / Klasse 33	 10 Jahre / Klasse 32	 15 Jahre / Klasse 33	 15 Jahre / Klasse 33	 5 Jahre / Klasse 32	-	-
Allgemeine Eigenschaften EN 14085 + EN 12104											
Dimensionsstabilität	EN 14085 / EN 669	%	≤ 0,15	-	≤ 0,25	≤ 0,25	≤ 0,25	≤ 0,25	≤ 0,25	≤ 0,25	≤ 0,25
Rohdichte	EN 672	kg/m ³	-	-	860	760	1.400	960	960	760	-
Gewicht je Flächeneinheit	ISO 23997 / EN 430	g/m ²	6.500	-	9.210	8.000	8.400	10.150	9.800	8.000	-
Resteindruck	ISO 24343-1 / EN 433	mm	-	-	≤ 0,1	≤ 0,2	≤ 0,1	≤ 0,15	≤ 0,2	≤ 0,45	≤ 0,4
Leistungsmerkmale EN 649 + EN 14085											
Stuhllentest	EN 425		geeignet für Typ W								
Bewegung von Möbelfüßen	EN 424	Effekt	keine sichtbaren Veränderungen								
Sicherheitsmerkmale EN 14041											
Brandverhalten	EN13501-1	Klasse	Dfl s1	Cfl s1	Dfl s1	Cfl s1	Bfl s1	Bfl s1	Bfl s1	Cfl s1	Cfl s1
Rutschfestigkeit	EN 13893	Koeff.	DS								
Formaldehydemission	DIN EN 717-1/2	Klasse	E1								
Pentachlorphenolgehalt (PCP)	CEN/TR 14823 (ihd-W-409)	mg/kg	PCP-frei								
Zusätzliche Eigenschaften											
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	(m ² K)/W	0,05	0,111	0,11	0,102	0,05	0,093	0,112	0,15	0,15
Trittschalldämmung	ISO 10140-3 / ISO 140-8	dB (Δ Lw)	15	10	17	18	16	16	16	16	13
Begeherschall	NF S 31 - 074	dB (L n,e,w)	-	-	81	86	-	81	81	78	-
Fußboden- heizungseignung			ja, Warmwasser / Oberflächentemperatur bis 27° C								

*) mindestens 2 Schichten LOBADUR WS 2K DUO nach der Verlegung auftragen

Bitte beachten Sie auf jeden Fall die beigefügten Verlege- und Verarbeitungsanleitungen.



cortex
Excellence in Cork