


BESCHREIBUNG			CREATION 70 DESIGN									CREATION 70
Gesamtdicke	EN ISO 24346	mm	2.50									2.50
Dicke Nutzschiicht	EN ISO 24340	mm	0.70									0.70
Flächengewicht	EN ISO 23997	g/m <sup>2</sup>	4100									3960
Format Fliesen / Planken	EN ISO 24342	mm	184x1219 chevron	184x1219	230x1500	76/152/228 X914 Mix planks	610x610	914x914	457x914	228x914	152/305/457 X914 Mix tiles	208x1243
Fliesenanzahl / Plankanzahl pro Karton / m <sup>2</sup> pro Karton	-	-	14 / 3.14 m <sup>2</sup> chevron	15 / 3.36 m <sup>2</sup>	9 / 3.11 m <sup>2</sup>	8+8+8 / 3.34 m <sup>2</sup> Mix planks	9 / 3.35 m <sup>2</sup>	5 / 4.18 m <sup>2</sup>	9 / 3.76 m <sup>2</sup>	17 / 3.54 m <sup>2</sup>	4+4+4 3.34 m <sup>2</sup> Mix tiles	14 / 3.62 m <sup>2</sup>
KLASSIFIZIERUNG												
Produktnorm	-	-	EN ISO 10582									
Europäische Klassifizierung	EN ISO 10874	Klasse	34 - 43									
Brandverhalten	EN 13 501-1	Klasse	Bfl-s1									
Begehaufladung	EN 1815	kV	< 2									
Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft - Schiefe Ebene	DIN 51130	Klasse	R10									
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN												
Bindemittelgehalt	ISO 10582	Typ	I									
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 717-2	dB	4									
Maßstabilität (Norm)	EN ISO 23999	%	≤ 0.25									
Maßstabilität (Durschnittsmesswert)	-	%	≤ 0.10									
Resteindruck	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.10									
Stuhlrollenbeanspruchung (Typ W)	ISO 4918	-	OK									
Wärmeleitfähigkeit	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.25									
Lichtehtheit	EN 20 105 - B02	Stufe	≥ 6									
Oberflächenvergütung	-	-	PUR+Matt									
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987		beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung									
UMWELT / RAUMLUFTQUALITÄT												
TVOC (28 Tage)	ISO 16000-6	µg/ m3	< 10									
Zertifizierung	-	-	Floorscore®									
CE-KENNZEICHNUNG												
	EN 14041		